

Površinska trdnost: od 520 do 580 Vickers

Natezna trdnost: od 1700 do 1900 N/mm²

Raztezek: od 2 do 3 %

Površinska hrapavost: od 0,3 do 0,9 Ra

Certifikat: EN 10204/3.1



Surface strength: 520 to 580 Vickers

Tensile Strength: 1700 to 1900 N / mm²

Elongation: 2 to 3%

Surface roughness: 0.3 to 0.9 Ra

Certificate: EN 10204/3.1

Premeri žice — Diameter of wire

Kvaliteta Quality	Žica (D) Wire (D)	m / KG m / KG	Trdnost na kg Strength per kg
Aisi 302/304	1,2 mm	113	200
	1,4 mm	83	270
	1,6 mm	63	350
	1,8 mm	50	450
	2,0 mm	40	560
	2,2 mm	33	650
	2,5 mm	26	850
	2,7 mm	22	980
	3,0 mm	18	1150