


HLADNO VALJANA PLOČEVINA

Debelina: 0,3 - 6,0 mm
EN 573-3, 485-1, 485-2
Certifikat: EN 10204/3.1

TOPLO VALJANA PLOČEVINA

Debelina: 8,0 - 200,0 mm
EN 573-3, 485-1, 485-2
Certifikat: EN 10204/3.1



COLD ROLLED

Thickness: 0,3 - 6,0 mm
EN 573-3, 485-1, 485-2
Certificate: EN 10204/3.1

HOT ROLLED

Thickness: 8,0 - 200,0 mm
EN 573-3, 485-1, 485-2
Certificate: EN 10204/3.1

TEORETIČNE TEŽE NERJAVEČIH PLOŠČ - THEORETICAL WEIGHTS OF STAINLESS STEEL PLATES

DEBELINA Thickness	1 m2	1000x2000	1250x2500	1000x3000	1500x3000
0,3	0,81	1,62	2,52	2,43	3,64
0,4	1,08	2,16	3,38	3,24	4,86
0,5	1,35	2,7	4,21	4,05	6,07
0,6	1,62	3,24	5,07	4,86	7,29
0,7	1,89	3,78	5,89	5,67	8,5
0,8	2,16	4,32	6,73	6,48	9,72
1	2,7	5,4	8,44	8,1	12,15
1,2	3,24	6,5	10,13	9,72	14,58
1,5	4,05	8,1	12,65	12,15	18,22
2	5,4	10,8	16,88	16,2	24,3
2,5	6,73	13,5	21,1	20,25	30,37
3	8,1	16,2	25,31	24,3	36,45
4	10,8	21,6	33,7	32,4	48,6
5	13,5	27	42,19	40,5	60,75
6	16,2	32,4	50,63	48,6	72,9
8	21,6	43,2	67,5	64,8	97,2
10	27	54	84,38	81	125,5
12	32,4	64,8	101,25	96,12	144,18
15	40,05	80,1	125,16	120,15	180,22
20	53,4	106,8	166,88	160,2	240,3
25	66,75	133,5	208,59	200,25	300,38
30	80,1	160,2	250,31	240,3	360,45
40	106,8	213,6	333,75	320,4	480,6
50	133,5	267	417,19	400,5	600,75
60	160,2	320,4	500,62	480,6	720,9